

FICHA TÉCNICA: PLAQUETA SPLIT 39x9

Uso previsto

Pieza especial

Tipo

Plaqueta de áridos densos Split

Modelos

Split con hidrófugo

Dimensiones nominales (mm)

Split: 400x60x100

Conservación

Su conservación solo requiere precaución para no dañar el tono del bloque, cuando este no sea gris.

Precauciones de manipulación

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.

Presentación

La plaqueta split se presenta en palet de 1000x1000 flejado y plastificado.

Colores

Blanco, crema, gris, tostado

Unidades / Palet

360

Peso de palet

1800

Datos técnicos

| Características | B. cara-vista | Norma aplicable |
|------------------------------------|--|-----------------|
| | Expuesta | |
| Tolerancias dimensionales | Categoría: D2 | UNE-EN 771-3/A1 |
| Estabilidad dimensional | PND | UNE-EN 771-3/A1 |
| R. Adherencia a cortante | 0.15 N/mm ² | UNE-EN 771-3/A1 |
| Reacción fuego | Euroclase A1 | UNE-EN 771-3/A1 |
| Absorción por capilaridad | $X_i \leq 4.2 \text{ gr/cm}^2$ $X_3 \leq 3 \text{ gr/cm}^2$ | UNE-EN 771-3/A1 |
| Permeabilidad vapor de agua | $\mu = 30/100$ (C. difusión vapor de agua) | UNE-EN 1745 |
| Aislamiento acústico | 1100 Kg/m ³ (Densidad Aparente) | UNE-EN 771-3/A1 |
| Conductividad Térmica | $\lambda = 1.24 \text{ W/mK}$ | UNE-EN 1745 |

Nota:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

PREFABRICADOS ADYBOR S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos continúen cumpliéndolas características descritas en la ficha técnica.

Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra responsabilidad.

Edición Septiembre 2006

La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Documento elaborado y aprobado por el Departamento de Calidad.