



FICHA TÉCNICA: PIEZAS PILAR SPLIT 35X35X19

Uso previsto

Pieza especial

Tipo

Piezas pilar de áridos densos, Split

Modelos

Pilar split con hidrófugo

Dimensiones nominales (mm)

350x350x200

Conservación

Su conservación solo requiere precaución para no dañar el tono del bloque, cuando este no sea gris.

Precauciones de manipulación

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.

Presentación

El pilar liso split se presenta en palet de 1000x1200 flejado y/o plastificado según color.

Colores

Blanco, crema, gris, tostado

Unidades / Palet

45

Peso de palet

1530

Datos técnicos

Características	B. cara-vista	Norma aplicable
	Cerramiento / Expuesto	
Tolerancias dimensionales	Categoría: D2	UNE-EN 771-3/A1
Estabilidad dimensional	PND	UNE-EN 771-3/A1
R. Adherencia a cortante	0.15 N/mm ²	UNE-EN 771-3/A1
Reacción fuego	Euroclase A1	UNE-EN 771-3/A1
Absorción por capilaridad	$X_i \leq 4.2 \text{ gr/cm}^2$ $X_3 \leq 3 \text{ gr/cm}^2$	UNE-EN 771-3/A1
Permeabilidad vapor de agua	$\mu = 30/100$ (C. difusión vapor de agua)	UNE-EN 1745
Aislamiento acústico	1100 Kg/m ³ (Densidad Aparente)	UNE-EN 771-3/A1
Conductividad Térmica	$\lambda = 1.24 \text{ W/mK}$	UNE-EN 1745

Nota:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

PREFABRICADOS ADYBOR S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos continúen cumpliéndolas características descritas en la ficha técnica.

Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra responsabilidad.

Edición Septiembre 2006

La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Documento elaborado y aprobado por el Departamento de Calidad.