



## FICHA TÉCNICA: ADOQUÍN SENDA 6

### Uso previsto

Uso peatonal, uso en áreas sometidas a tráfico de vehículos y cubiertas.

### Tipo

Adoquín bicapa

### Dimensiones (mm)

200x100x60

### Colores

Gris, rojo, crema, negro, salmón

### Conservación

No requiere ningún requisito para su conservación.

### Precauciones de manipulación

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.

### Presentación

El adoquín senda de 6 cm de espesor se presenta en palet de 1000x1200 flejado y plastificado.

### Unidades / Palet

540

### M<sup>2</sup> / palet

10.8

### Unidades / m<sup>2</sup>

50


### Peso de palet

1428 Kg

### Peso aprox. (Kg / m<sup>2</sup>)

130 Kg

### Datos técnicos

Muestra grafica	Características	Especificaciones			Norma aplicable
	<b>Tolerancias dimensionales</b>	Espesor < 100	Longitud Anchura Espesor	± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm	UNE-EN-1338 / Anexo C UNE 127338
	<b>Absorción</b>	Clase 2	X <sub>3</sub> ≤ 6%		UNE-EN-1338 / Anexo E UNE 127338
	<b>Resistencia a la rotura N/mm<sup>2</sup></b>	X <sub>i</sub> ≥ 2.9 N/mm <sup>2</sup> X <sub>8</sub> ≥ 3.6 N/mm <sup>2</sup>			UNE-EN-1338 / Anexo F UNE 127338
	<b>Resistencia a carga de rotura N/mm</b>	X <sub>i</sub> ≥ 250 N/mm			UNE-EN-1338 / Anexo F UNE 127338
	<b>Resistencia al desgaste</b>	Clase 4I	X <sub>i</sub> ≤ 20 mm		UNE-EN-1338 / Anexo G UNE 127338
	<b>Resistencia al deslizamiento</b>	≥ 45			UNE-EN-1338 / Anexo I UNE 127338
	<b>Reacción al fuego</b>	Clase A1	No requiere ensayos		UNE-EN-1338 / Anexo ZA
	<b>Reacción frente al fuego externo</b>	OK	No requiere ensayos		UNE-EN-1338 / Anexo ZA
	<b>Conductividad térmica</b>	1.2 [W/(mK)]			UNE-EN13369 / Anexo N

#### Nota:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

PREFABRICADOS ADYBOR S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos continúen cumpliéndolas características descritas en la ficha técnica.

Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra responsabilidad.

Edición Julio 2016

La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Documento elaborado y aprobado por el Departamento de Calidad.