



FICHA TÉCNICA: ADOQUÍN AUGUSTA 20X10X8

Uso previsto

Uso peatonal, uso en áreas sometidas a tráfico de vehículos y cubiertas.

Tipo

Adoquín bicapa

Dimensiones (mm)

200x100x80

Colores

Gris, rojo, crema, negro

Conservación

No requiere ningún requisito para su conservación.

Precauciones de manipulación

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.

Presentación

El adoquín augusta de 8 cm de espesor se presenta en palet de 1000x1200 flejado y plastificado.

Unidades / Palet

432

M² / palet

8.64

Unidades / m²

50

Peso de palet

1524 Kg

Peso aprox. (Kg / m²)

173.5 Kg

Datos técnicos

Muestra grafica	Características	Especificaciones			Norma aplicable
	Tolerancias dimensionales	Espesor < 100	Longitud Anchura Espesor	± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm	UNE-EN-1338 / Anexo C UNE 127338
	Absorción	Clase 2	X ₃ ≤ 6%		UNE-EN-1338 / Anexo E UNE 127338
	Resistencia a la rotura N/mm²		X _i ≥ 2.9 N/mm ² X ₈ ≥ 3.6 N/mm ²		UNE-EN-1338 / Anexo F UNE 127338
	Resistencia a carga de rotura N/mm		X _i ≥ 250 N/mm		UNE-EN-1338 / Anexo F UNE 127338
	Resistencia al desgaste	Clase 4I	X _i ≤ 20 mm		UNE-EN-1338 / Anexo G UNE 127338
	Resistencia al deslizamiento		≥ 45		UNE-EN-1338 / Anexo I UNE 127338
	Reacción al fuego	Clase A1	No requiere ensayos		UNE-EN-1338 / Anexo ZA
	Reacción frente al fuego externo	OK	No requiere ensayos		UNE-EN-1338 / Anexo ZA
	Conductividad térmica		1.2 [W/(mK)]		UNE-EN13369 / Anexo N

Nota:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

PREFABRICADOS ADYBOR S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos continúen cumpliéndolas características descritas en la ficha técnica.

Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra responsabilidad.

Edición Julio 2016. La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Documento elaborado y aprobado por el Departamento de Calidad.