

FICHA TÉCNICA: LOSA DE HORMIGÓN

Uso previsto

Uso en áreas sometidas a tráfico de vehículos y en cubiertas.

Tipo

Baldosa hormigón

Dimensiones (mm)

600x400x80

Color

Gris, negra, sáhara, vulcano...

Conservación

No requiere ningún requisito para su conservación.

Precauciones de manipulación

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.

Datos técnicos

Presentación

La losa de 8 cm de espesor se presenta en palet de 1000x1200 flejada y plastificada.

Unidades / Palet

40

M² / palet

9.6

Unidades / m²


4.16

Peso de palet

1600 Kg

Peso aprox. (Kg / m²)

164 Kg

Muestra grafica	Características	Especificaciones			Norma aplicable
	Tolerancias dimensionales	Clase 2	Longitud Anchura Espesor	± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm	UNE-EN-1339 / Anexo C UNE 127339
		Clase 2	Diagonal	≤ 3 mm	
	Absorción	Clase 2	X ₃ ≤ 6%		UNE-EN-1339 / Anexo E UNE 127339
	Resistencia a la flexión N/mm ²	Clase 3U	X ₈ ≥ 5.0	X _i ≥ 4.0	UNE-EN-1339 / Anexo F UNE 127339
	Resistencia a carga de rotura KN	Clase 140	X ₈ ≥ 14.0	X _i ≥ 11.2	UNE-EN-1339 / Anexo F UNE 127339
	Resistencia al desgaste	Clase 4I	X _i ≤ 20 mm		UNE-EN-1339 / Anexo G UNE 127339
	Resistencia al deslizamiento	≥ 45			UNE-EN-1339 / Anexo I UNE 127339
	Reacción al fuego	Clase A1	No requiere ensayos		UNE-EN-1339 / Anexo ZA
	Reacción frente al fuego externo	OK	No requiere ensayos		UNE-EN-1339 / Anexo ZA
Conductividad térmica	1.2 [W/(mK)]			UNE-EN13369 /Anexo N	

Nota:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

PREFABRICADOS ADYBOR S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos continúen cumpliéndolas características descritas en la ficha técnica.

Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra responsabilidad.

Edición Julio 2016

La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Documento elaborado y aprobado por el Departamento de Calidad.